



KEMICA COATINGS
Réinventons les résines



SOUPLETHANE 5 CUISINE

Procédure de pose

RENOVATION CUISINES



biosourcé



durable



écologique

100%

étanchéité
anticorrosion
non inflammable
antifouling
antibactérien

0%

solvant
toxicité
COV
bisphénol A

SOUPLETHANE 5 CUISINE

Gamme de résines sans solvant
inspirée par la nature



biosourcé



durable



écologique


PROCEDURE DE POSE

1 - Dépose de l'ancien revêtement

Carrelage, évacuation des gravats
et ponçage mécanique
y compris dépoussiérage



RENOVATION CUISINES



SOUPLETHANE 5 CUISINE

Gamme de résines sans solvant
inspirée par la nature

RENOVATION CUISINES



biosourcé



durable



écologique

PROCEDURE DE POSE

2- Traitement des points singuliers

Remontées, pose d'une fibre multidirectionnelle


KEMTEX

280gr/m², largeur 12 cm

Jonction sols et panneaux isolés, collé à la résine

SOUPLETHANE 5

Reprise des siphons, **SOUPLETHANE 5/6 PUTTY**



SOUPLETHANE 5 CUISINE

Gamme de résines sans solvant
inspirée par la nature



biosourcé



durable



écologique

PROCEDURE DE POSE

3 - Primaire

Application du primaire **PU AQUEUX**, de l'ordre de 150 gr/m²

RENOVATION CUISINES



SOUPLETHANE 5 CUISINE

Gamme de résines sans solvant
inspirée par la nature



biosourcé



durable



écologique

PROCEDURE DE POSE



RENOVATION CUISINES

4 - Entoilage complet du sol, fibre de verre multidirectionnelle 350 gr/m²

Collé à la résine **SOUPLETHANE 5**, puis ponçage de l'ensemble de la surface courante après polymérisation de la résine



SOUPLETHANE 5 CUISINE

Gamme de résines sans solvant
inspirée par la nature





PROCEDURE DE POSE

5 - Etanchéité surface courante

Application d'une couche de masse
SOUPLETHANE 5 à la spatule cranté
consommation 1,5 kg/m² et
saupoudrage de charge **TF25**
(0,3/0,5mm) à refus

6 - Couche de finition

Après écrêtage de la charge
minéral et aspiration soignée
Application au rouleau
SOUPLETHANE 5 COR, à raison
de 1kg/m²





Découvrez l'intégralité de la gamme de résines sans solvant SOUPLETHANE ainsi que :

- nos innovations et actualités
- nos qualifications et performances
- nos préconisations et solutions
- nos mises en œuvre et techniques d'application

Sur notre site : www.kemica-coatings.com



PRÉSENTE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL, KEMICA COATINGS propose des solutions de livraison adaptées aux pratiques de ses clients.



KEMICA COATINGS
Réinventons les résines

Z.A. du Bois Gueslin F-28630 Mignières - France
Tél. : +33 (0)237 26 3356
e-mail : contact@kemica-coatings.com